


## Spécification du produit

### Boule de broyage 1"

Moyenne de dureté volumétrique Hcr

| MDV  | Surface | 3/4 | 1/2  | 1/4  | Centre |
|------|---------|-----|------|------|--------|
| 62.1 | 61.8    | 62  | 62.1 | 62.3 | 62.4   |



Composition du produit (pourcentage par poids)

| C    | MN   | Si   | S     | P     | Cr   |
|------|------|------|-------|-------|------|
| 0.99 | 0.97 | 0.16 | 0.031 | 0.011 | 0.39 |



**McMines  
Inc.**


793, rue Chicobi, Launay, Québec, J0Y 1W0  
Téléphone : 819-732-8775 Fax: 819-732-8224

## Spécification du produit

### Boule de broyage 1-1/2"

Moyenne de dureté volumétrique Hcr

| MDV | Surface | 3/4  | 1/2 | 1/4 | Centre |
|-----|---------|------|-----|-----|--------|
| 63  | 62.6    | 63.1 | 63  | 63  | 63     |



Composition du produit (pourcentage par poids)


| C    | MN   | Si   | S     | P     | Cr   |
|------|------|------|-------|-------|------|
| 0.99 | 0.97 | 0.16 | 0.026 | 0.008 | 0.38 |

## Spécification du produit

### Boule de broyage 2"

Moyenne de dureté volumétrique Hcr

| MDV  | Surface | 3/4 | 1/2  | 1/4  | Centre |
|------|---------|-----|------|------|--------|
| 63.1 | 63.4    | 63  | 63.1 | 63.2 | 63.2   |



Composition du produit (pourcentage par poids)


| C    | MN   | Si   | S     | P      | Cr   |
|------|------|------|-------|--------|------|
| 0.98 | 0.95 | 0.17 | 0.030 | 0.0012 | 0.38 |

## Spécification du produit

### Boule de broyage 2-1/2"

Moyenne de dureté volumétrique Hcr

| MDV  | Surface | 3/4  | 1/2 | 1/4  | Centre |
|------|---------|------|-----|------|--------|
| 63.2 | 63.5    | 63.2 | 63  | 62.9 | 62.8   |



Composition du produit (pourcentage par poids)


| C    | MN   | Si   | S     | P     | Cr   |
|------|------|------|-------|-------|------|
| 0.95 | 0.96 | 0.17 | 0.029 | 0.011 | 0.60 |

## Spécification du produit

### Boule de broyage 3"

Moyenne de dureté volumétrique Hcr

| MDV  | Surface | 3/4  | 1/2 | 1/4  | Centre |
|------|---------|------|-----|------|--------|
| 62.3 | 62.8    | 62.4 | 62  | 61.8 | 61.5   |



Composition du produit (pourcentage par poids)


| C    | MN   | Si   | S     | P     | Cr   |
|------|------|------|-------|-------|------|
| 0.93 | 0.94 | 0.20 | 0.027 | 0.013 | 0.59 |

## Spécification du produit

### Boule de broyage 3-1/2"

Moyenne de dureté volumétrique Hcr

| MDV  | Surface | 3/4  | 1/2  | 1/4  | Centre |
|------|---------|------|------|------|--------|
| 62.5 | 62      | 62.7 | 62.8 | 62.9 | 63     |



Composition du produit (pourcentage par poids)


| C    | MN   | Si   | S     | P     | Cr   |
|------|------|------|-------|-------|------|
| 0.75 | 0.85 | 0.20 | 0.028 | 0.010 | 0.62 |

## Spécification du produit

### Boule de broyage 4"

Moyenne de dureté volumétrique Hcr

| MDV   | Surface | 3/4   | 1/2   | 1/4   | Centre |
|-------|---------|-------|-------|-------|--------|
| 54.50 | 58.00   | 54.50 | 52.00 | 47.30 | 42.50  |



Composition du produit (pourcentage par poids)


| C         | MN      | Si        | S        | P        | Cr       |
|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 0.52-0.65 | 0.6-1.2 | 0.17-0.37 | 0.04 max | 0.04 max | 0.25 max |

## Spécification du produit

### Boule de broyage 5"

Moyenne de dureté volumétrique Hcr

| MDV  | Surface | 3/4 | 1/2 | 1/4 | Centre |
|------|---------|-----|-----|-----|--------|
| 52.9 | 55.5    | 53  | 50  | 47  | 40     |



Composition du produit (pourcentage par poids)

| C         | MN      | Si        | S        | P        | Cr       |
|-----------|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 0.52-0.65 | 0.6-1.2 | 0.17-0.37 | 0.04 max | 0.04 max | 0.25 max |